



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Испытательный центр «Академстройиспытания»

Испытательная лаборатория № 1

Россия, 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21CM37
зарегистрирован в Госреестре
выдан « 13 » января 2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по НИР и ИД ДГТУ

О.О. Полушкин

« 10 » июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 22С-1/19 от « 10 » июня 2019 г.

Определяемые характеристики - влажность, наибольшая крупность зерен заполнителя, содержание зерен наибольшей крупности, водоудерживающая способность, средняя плотность, прочность сцепления с основанием (адгезия в воздушно-сухой среде), прочность сцепления с основанием (адгезия в водной среде), прочность сцепления с основанием (адгезия после высоких температур), стойкость к сползанию, прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания, открытое время.

Основание для проведения испытаний – Заявка от 12.05.2019 г.

Наименование продукции - смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем для выполнения внутренних и наружных работ, класса С1, марок «АЗОЛИТ К», «АЗОЛИТ К 2000», «АЗОЛИТ Кэ», «АЗОЛИТ Кплюс», «АЗОЛИТ К 3000», «АЗОЛИТ Кр», «АЗОЛИТ Кр зима», «Стимул К-66», «Стимул К-67», «Стимул К-70», «Стимул К-63», «Стимул К-63 зимний», «Клей для газоблоков АХТОН», «Клей монтажный АХТОН», «Клей для изоляции АХТОН», «Клей для газобетонных блоков ГлавСтройБлок», производства ООО «РостСтройМикс», г. Ростов-на-Дону, ОКПД2 23.64.10.110, код ТН ВЭД 3824 50 900 0

Испытания на соответствие – ГОСТ Р 56387-2018

Производитель продукции - ООО «РостСтройМикс», 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, д.3, литер А, оф.10

Дата получения продукции - 12.05.2019 г.

Акт отбора образцов - № 1 от 12.05.2019 г.

Методика испытаний - ГОСТ 8735-88, ГОСТ 5802-86, ГОСТ 31356-2013, ГОСТ Р 56387-2018.

Дата испытаний - с 12.05.2019 г. по 10.06.2019 г.

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях № 1-11 на 1-11 стр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: влажность, наибольшая крупность зерен заполнителя, содержание зерен наибольшей крупности, водоудерживающая способность, средняя плотность, прочность сцепления с основанием (адгезия в воздушно-сухой среде), прочность сцепления с основанием (адгезия в водной среде), прочность сцепления с основанием (адгезия после высоких температур), стойкость к сползанию, прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания, открытое время, соответствует требованиям ГОСТ Р 56387-2018.

Начальник Регионального экспертного
управления ДГТУ

А.И. Шуйский

Руководитель
ИЦ «Академстройиспытания»

Д.С. Черных

Руководитель
Испытательной лаборатории № 1

С.А. Стельмах

Исполнитель работ

А.А. Шуйский

Результаты сертификационных испытаний

смесей сухих строительные клеевые на цементном вяжущем для выполнения внутренних и наружных работ класса С1, марок «АЗОЛИТ К», «АЗОЛИТ К 2000», «АЗОЛИТ Кэ», «АЗОЛИТ Кплюс», «АЗОЛИТ Кр», «АЗОЛИТ Кр зима», «АЗОЛИТ К-66», «Стимул К-67», «Стимул К-63», «Стимул К-70», «Стимул К-63», «Стимул К-63 зимний», «Клей для газоблоков АХТОН», «Клей монтажный АХТОН», «Клей для изоляции АХТОН», «Клей для газобетонных блоков ГлавСтройБлок», производства ООО «РостСтройМикс» на соответствие требованиям ГОСТ Р 56387-2018, по влажности

Дата по- став- ки	Маркировка изготовите- ля	Маркировка ИЛ	Дата испы- таний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, %		Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, %		Отдельного образца	Среднее значение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.05.2019 г.	АЗОЛИТ К	РСМК-1	12.05. – 14.05.2019 г.	ГОСТ Р 56387-2018	Не более 0,5	ГОСТ 8735-88	0,2	0,1	Соответствуют
		РСМК -2					0,1		
		РСМК -3					0,1		
	АЗОЛИТ К 2000	РСМК2-1					0,1	0,1	
		РСМК2 -2					0,0		
		РСМК2 -3					0,2		
	АЗОЛИТ Кэ	РСМКэ-1					0,0	0,1	
		РСМКэ -2					0,1		
		РСМКэ -3					0,1		
	АЗОЛИТ Кплюс	РСМКп -1					0,2	0,1	
		РСМКп -2					0,1		
		РСМКп -3					0,1		
	АЗОЛИТ К 3000	РСМК3-1					0,1	0,1	
		РСМК3-2					0,0		
		РСМК3-3					0,2		
АЗОЛИТ Кр	РСМКр -1	0,2	0,1						
	РСМКр -2	0,1							
	РСМКр -3	0,1							
АЗОЛИТ Кр зима	РСМКрз-1	0,1	0,1						
	РСМКрз-2	0,1							
	РСМКрз-3	0,1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.05.2019 г.	СТИМУЛ К66	РСМК66-1	12.05. – 14.05.2019 г.	ГОСТ Р 56387-2018	Не более 0,5	ГОСТ 8735-88	0,2	0,13	Соответствует
		РСМК66 -2					0,1		
		РСМК66 -3					0,1		
	СТИМУЛ К67	РСМК67-1					0,15	0,1	
		РСМК67 -2					0,1		
		РСМК67 -3					0,2		
	СТИМУЛ К70	РСМК70-1					0,2	0,13	
		РСМК70 -2					0,1		
		РСМК70 -3					0,1		
	СТИМУЛ К63	РСМК63-1					0,2	0,16	
		РСМК63 -2					0,1		
		РСМК63 -3					0,2		
	СТИМУЛ К63з	РСМК63з-1					0,1	0,1	
		РСМК63з-2					0,1		
		РСМК63з-3					0,1		
	АХТОН КГ	РСМКГ-1					0,2	0,13	
		РСМКГ -2					0,1		
		РСМКГ -3					0,1		
АХТОН КМ	РСМКМ-1	0,15	0,1						
	РСМКМ -2	0,1							
	РСМКМ -3	0,2							
АХТОН КИ	РСМКИ-1	0,2	0,13						
	РСМКИ -2	0,1							
	РСМКИ -3	0,1							
ГСБ	РСМГСБ-1	0,1	0,1						
	РСМГСБ-2	0,1							
	РСМГСБ-3	0,1							

Ответственный исполнитель, инженер

А.А. Шуйский

Дата поставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, мм	Оценка результатов испытаний (соответствие НД)						
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, мм									
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
12.05.2019 г.	АЗОЛИТ К	РСМК-1	14.05. – 15.05.2019 г.	ГОСТ Р 56387-2018	не более 2,5	ГОСТ 8735-88		Соответствует						
		РСМК -2						0,54	Соответствует					
		РСМК -3							Соответствует					
	АЗОЛИТ К 2000	РСМК2-1										Соответствует		
		РСМК2 -2										0,55	Соответствует	
		РСМК2 -3											Соответствует	
	АЗОЛИТ Кэ	РСМКэ-1												Соответствует
		РСМКэ -2												0,56
РСМКэ -3			Соответствует											
АЗОЛИТ Кплюс	РСМКп -1								Соответствует					
	РСМКп -2								0,55	Соответствует				
	РСМКп -3									Соответствует				
АЗОЛИТ К 3000	РСМК3-1								Соответствует					
	РСМК3-2								0,57	Соответствует				
	РСМК3-3									Соответствует				
АЗОЛИТ Кр	РСМКр -1								Соответствует					
	РСМКр -2								0,54	Соответствует				
	РСМКр -3									Соответствует				
АЗОЛИТ Кр зима	РСМКрз-1								Соответствует					
	РСМКрз -2								0,53	Соответствует				
	РСМКрз -3									Соответствует				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.05.2019 г.	СТИМУЛ К66	РСМК66-1 РСМК66-2 РСМК66-3	14.05. - 15.05.2019 г.	ГОСТ Р 56387-2018	не более 2,5	ГОСТ 8735-88	0,50	Соответствует
	СТИМУЛ К67	РСМК67-1 РСМК67-2 РСМК67-3					0,48	Соответствует
	СТИМУЛ К70	РСМК70-1 РСМК70-2 РСМК70-3					0,49	Соответствует
	СТИМУЛ К63	РСМК63-1 РСМК63-2 РСМК63-3					0,51	Соответствует
	СТИМУЛ К63з	РСМК63з-1 РСМК63з-2 РСМК63з-3					0,50	Соответствует
	АХТОН КГ	РСМКГ-1 РСМКГ-2 РСМКГ-3					0,50	Соответствует
	АХТОН КМ	РСМКМ-1 РСМКМ-2 РСМКМ-3					0,48	Соответствует
	АХТОН КИ	РСМКИ-1 РСМКИ-2 РСМКИ-3					0,49	Соответствует
	ГСБ	РСМГСБ-1 РСМГСБ-2 РСМГСБ-3					0,50	Соответствует

Ответственный исполнитель, инженер

А.А. Шуйский



Результаты сертификационных испытаний

смесей сухих строительных клеевые на цементном вяжущем для выполнения внутренних и наружных работ класса С1, марок «АЗОЛИТ К», «АЗОЛИТ К 2000», «АЗОЛИТ Кэ», «АЗОЛИТ Кплюс», «АЗОЛИТ Кр зима», «АЗОЛИТ Кр зима», «Стимул К-63», «Стимул К-63», «Стимул К-70», «Стимул К-63», «Стимул К-63 зимний», «Клей для газоблоков АХТОН», «Клей монтажный АХТОН», «Клей для изоляции АХТОН», «Клей для газобетонных блоков ГлавСтройБлок», производства ООО «РостСтройМикс» на соответствие требованиям ГОСТ Р 56387-2018 по содержанию зерен наибольшей крупности

Дата поставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, %		Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, %		Отдельного образца	Среднее значение	
12.05.2019 г.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АЗОЛИТ К	РСМК-1	15.05. – 17.05.2019 г.	ГОСТ Р 56387-2018	не более 5	ГОСТ 8735-88	1,5	1,3	Соответствует
		РСМК -2					1		
		РСМК -3					1,5		
	АЗОЛИТ К 2000	РСМК2-1					1	1,4	
		РСМК2 -2					1		
		РСМК2 -3					2		
	АЗОЛИТ Кэ	РСМКэ-1					2	1,4	
		РСМКэ -2					1		
		РСМКэ -3					1		
	АЗОЛИТ Кплюс	РСМКп -1					2	1,6	
		РСМКп -2					1		
		РСМКп -3					2		
	АЗОЛИТ К 3000	РСМК3-1					3	2	
		РСМК3-2					2		
		РСМК3-3					1		
	АЗОЛИТ Кр	РСМКр-1					2	1,6	
		РСМКр -2					2		
		РСМКр -3					1		
	АЗОЛИТ Кр зима	РСМКрз-1					2	1,4	
		РСМКрз -2					1		
		РСМКрз -3					1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.05.2019 г.	СТИМУЛ К66	РСМК66-1 РСМК66-2 РСМК66-3	15.05. - 17.05.2019 г.	ГОСТ Р 56387-2018	не более 5	ГОСТ 8735-88	3,3 3,4 3,5	3,4	Соответствует
	СТИМУЛ К67	РСМК67-1 РСМК67-2 РСМК67-3					3,4 3,5 3,7	3,5	
	СТИМУЛ К70	РСМК70-1 РСМК70-2 РСМК70-3					3,4 3,5 3,2	3,4	
	СТИМУЛ К63	РСМК63-1 РСМК63-2 РСМК63-3					3,3 3,4 3,5	3,4	
	СТИМУЛ К63з	РСМК63з-1 РСМК63з-2 РСМК63з-3					3,4 3,6 3,5	3,5	
	АХТОН КТ	РСМКГ-1 РСМКГ-2 РСМКГ-3					3,3 3,4 3,5	3,4	
	АХТОН КМ	РСМКМ-1 РСМКМ-2 РСМКМ-3					3,4 3,5 3,7	3,5	
	АХТОН КИ	РСМКИ-1 РСМКИ-2 РСМКИ-3					3,4 3,5 3,2	3,4	
	ГСБ	РСМГСБ-1 РСМГСБ-2 РСМГСБ-3					3,4 3,6 3,5	3,5	

Ответственный исполнитель, инженер

А.А. Шуйский



Результаты сертификационных испытаний

смесей сухих строительные клеевые на цементном вяжущем для выполнения внутренних и наружных работ класса С1, марок «АЗОЛИТ К», «АЗОЛИТ К 2000», «АЗОЛИТ Кэ», «АЗОЛИТ Кплюс», «АЗОЛИТ Кр», «АЗОЛИТ Кр зима», «АЗОЛИТ К-66», «Стимул К-63», «Стимул К-70», «Стимул К-63», «Стимул К-63 зимний», «Клей для газоблоков АХТОН», «Клей монтажный АХТОН», «Клей для изоляции АХТОН», «Клей для газобетонных блоков ГлавСтройБлок», производства ООО «РостСтройМикс» на соответствие требованиям ГОСТ Р 56387-2018, по средней плотности

Дата по-ставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, кг/м³		Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, кг/м³		Отдельного образца	Среднее значение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.05.2019 г.	АЗОЛИТ К	РСМК-1	17.05. – 18.05.2019 г.	ГОСТ Р 56387-2018	не более 1300	ГОСТ 5802-86	1265	1254	Соответствует
		РСМК-2					1260		
		РСМК-3					1263		
	АЗОЛИТ К 2000	РСМК2-1					1275	1274	Соответствует
		РСМК2-2					1270		
		РСМК2-3					1273		
	АЗОЛИТ Кэ	РСМКэ-1					1275	1686	Соответствует
		РСМКэ-2					1270		
		РСМКэ-3					1275		
	АЗОЛИТ Кплюс	РСМКп-1					1274	1272	Соответствует
		РСМКп-2					1272		
		РСМКп-3					1271		
АЗОЛИТ К 3000	РСМК3-1	1264	1264	Соответствует					
	РСМК3-2	1263							
	РСМК3-3	1265							
АЗОЛИТ Кр	РСМКр-1	1262	1261	Соответствует					
	РСМКр-2	1261							
	РСМКр-3	1262							
АЗОЛИТ Кр зима	РСМКрз-1	1274	1275	Соответствует					
	РСМКрз-2	1273							
	РСМКрз-3	1276							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.05.2019 г.	СТИМУЛ К66	РСМК66-1 РСМК66-2 РСМК66-3	17.05. – 18.05.2019 г.	ГОСТ Р 56387-2018	не более 1500	ГОСТ 5802-86	1281	1281	Соответствует
							1280		
							1283		
	СТИМУЛ К67	РСМК67-1 РСМК67-2 РСМК67-3					1284	1283	Соответствует
							1282		
							1283		
	СТИМУЛ К70	РСМК70-1 РСМК70-2 РСМК70-3					1283	1282	Соответствует
							1281		
							1284		
	СТИМУЛ К63	РСМК63-1 РСМК63-2 РСМК63-3					1283	1284	Соответствует
							1284		
							1285		
	СТИМУЛ К63з	РСМК63з-1 РСМК63з-2 РСМК63з-3					1285	1283	Соответствует
							1284		
							1282		
	АХТОН КГ	РСМКГ-1 РСМКГ-2 РСМКГ-3					1281	1281	Соответствует
							1280		
							1283		
	АХТОН КМ	РСМКМ-1 РСМКМ-2 РСМКМ-3					1284	1283	Соответствует
							1282		
							1283		
	АХТОН КИ	РСМКИ-1 РСМКИ-2 РСМКИ-3					1283	1282	Соответствует
							1281		
							1284		
	ГСБ	РСМГСБ-1 РСМГСБ-2 РСМГСБ-3					1283	1284	Соответствует
							1284		
							1285		

Ответственный исполнитель, инженер

А.А. Шуйский



Дата поставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, МПа	Оценка результатов испытаний (соответствие НД)	
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, МПа				
12.05.2019 г.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АЗОЛИТ К	РСМК-1	17.05. – 10.06.2019 г.	ГОСТ Р 56387-2018	не менее 0,5	ГОСТ 31356-2013			Соответствует
		РСМК-2							
		РСМК-3							
	АЗОЛИТ К 2000	РСМК2-1							
		РСМК2-2							
		РСМК2-3							
	АЗОЛИТ Кэ	РСМКэ-1							
		РСМКэ-2							
		РСМКэ-3							
	АЗОЛИТ Кплюс	РСМКп-1							
		РСМКп-2							
		РСМКп-3							
	АЗОЛИТ К 3000	РСМК3-1							
		РСМК3-2							
		РСМК3-3							
	АЗОЛИТ Кр	РСМКр-1							
		РСМКр-2							
РСМКр-3									
АЗОЛИТ Кр зима	РСМКрз-1								
	РСМКрз-2								
	РСМКрз-3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.05.2019 г.	СТИМУЛ К66	РСМК66-1 РСМК66-2 РСМК66-3	17.05. – 10.06.2019 г.	ГОСТ Р 56387-2018	не менее 0,5	ГОСТ 31356-2013	0,55	Соответствует
	СТИМУЛ К67	РСМК67-1 РСМК67-2 РСМК67-3					0,56	Соответствует
	СТИМУЛ К70	РСМК70-1 РСМК70-2 РСМК70-3					0,58	Соответствует
	СТИМУЛ К63	РСМК63-1 РСМК63-2 РСМК63-3					0,57	Соответствует
	СТИМУЛ К63з	РСМК63з-1 РСМК63з-2 РСМК63з-3					0,56	Соответствует
	АХТОН КГ	РСМКГ-1 РСМКГ-2 РСМКГ-3					0,55	Соответствует
	АХТОН КМ	РСМКМ-1 РСМКМ-2 РСМКМ-3					0,56	Соответствует
	АХТОН КИ	РСМКИ-1 РСМКИ-2 РСМКИ-3					0,58	Соответствует
	ГСБ	РСМГСБ-1 РСМГСБ-2 РСМГСБ-3					0,58	Соответствует

Ответственный исполнитель, инженер

А.А. Шуйский

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.05.2019 г.	СТИМУЛ К66	РСМК66-1 РСМК66 -2 РСМК66 -3	18.05. – 20.05.2019 г.	ГОСТ Р 56387-2018	не менее 98	ГОСТ 31356-2013	98	Соответствует
	СТИМУЛ К67	РСМК67-1 РСМК67 -2 РСМК67 -3					98	Соответствует
	СТИМУЛ К70	РСМК70-1 РСМК70 -2 РСМК70 -3					98	Соответствует
	СТИМУЛ К63	РСМК63-1 РСМК63 -2 РСМК63 -3					98	Соответствует
	СТИМУЛ К63з	РСМК63з-1 РСМК63з-2 РСМК63з-3					98	Соответствует
	АХТОН КГ	РСМКГ-1 РСМКГ -2 РСМКГ -3					98	Соответствует
	АХТОН КМ	РСМКМ-1 РСМКМ -2 РСМКМ -3					98	Соответствует
	АХТОН КИ	РСМКИ-1 РСМКИ -2 РСМКИ -3					98	Соответствует
	ГСБ	РСМГСБ-1 РСМГСБ-2 РСМГСБ-3					98	Соответствует

Ответственный исполнитель, инженер

А.А. Шуйский

Результаты сертификационных испытаний

смесей сухих строительные клеевые на цементном вяжущем для выполнения внутренних и наружных работ класса С1, марок «АЗОЛИТ К», «АЗОЛИТ К 2000», «АЗОЛИТ Кэ», «АЗОЛИТ Кплюс», «АЗОЛИТ Кр», «АЗОЛИТ Кр зима», «АЗОЛИТ Кр зима», «Стимул К-66», «Стимул К-6», «Стимул К-70», «Стимул К-63», «Стимул К-63 зимний», «Клей для газоблоков АХТОН», «Клей монтажный АХТОН», «Клей для изоляции АХТОН», «Клей для газобетонных блоков ГлавСтройБлок», производства ООО «РостСтройМикс» на соответствие требованиям ГОСТ Р 56387-2013 по прочности сцепления с основанием (адгезия в водной среде)

Дата по-ставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, МПа	Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, МПа			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.05.2019 г.	АЗОЛИТ К	РСМК-1	18.05. – 09.06.2019 г.	ГОСТ Р 56387-2018	не менее 0,5 МПа	ГОСТ 31356-2013	0,55	Соответствие
		РСМК -2						
		РСМК -3						
	АЗОЛИТ К 2000	РСМК2-1					0,6	Соответствие
		РСМК2 -2						
		РСМК2 -3						
	АЗОЛИТ Кэ	РСМКэ-1					0,6	Соответствие
		РСМКэ -2						
		РСМКэ -3						
	АЗОЛИТ Кплюс	РСМКп -1					0,6	Соответствие
		РСМКп -2						
		РСМКп -3						
	АЗОЛИТ К 3000	РСМК3-1					0,6	Соответствие
		РСМК3-2						
		РСМК3-3						
	АЗОЛИТ Кр	РСМКр -1					0,55	Соответствие
		РСМКр -2						
		РСМКр -3						
	АЗОЛИТ Кр зима	РСМКрз-1					0,6	Соответствие
		РСМКрз -2						
		РСМКрз -3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.05.2019 г.	СТИМУЛ К66	РСМК66-1 РСМК66-2 РСМК66-3	18.05. - 09.06.2019 г.	ГОСТ Р 56387-2018	не менее 0,5 МПа	ГОСТ 31356-2013	0,7	Соответствует
	СТИМУЛ К67	РСМК67-1 РСМК67-2 РСМК67-3					0,7	Соответствует
	СТИМУЛ К70	РСМК70-1 РСМК70-2 РСМК70-3					0,7	Соответствует
	СТИМУЛ К63	РСМК63-1 РСМК63-2 РСМК63-3					0,8	Соответствует
	СТИМУЛ К63з	РСМК63з-1 РСМК63з-2 РСМК63з-3					0,7	Соответствует
	АХТОН КГ	РСМКГ-1 РСМКГ-2 РСМКГ-3					0,7	Соответствует
	АХТОН КМ	РСМКМ-1 РСМКМ-2 РСМКМ-3					0,7	Соответствует
	АХТОН КИ	РСМКИ-1 РСМКИ-2 РСМКИ-3					0,7	Соответствует
	ГСБ	РСМГСБ-1 РСМГСБ-2 РСМГСБ-3					0,7	Соответствует

Ответственный исполнитель, инженер

А.А. Шуйский



1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.05.2019 г.	СТИМУЛ К66	РСМК65-1 РСМК66 -2 РСМК66 -3	15.05. – 09.06.2018 г.	ГОСТ Р 56387-2018	не менее 0,5	ГОСТ Р 56387-2018	0,9	Соответствует
							0,8	
							0,6	
	СТИМУЛ К67	РСМК67-1 РСМК67 -2 РСМК67 -3					0,7	Соответствует
							0,8	
							0,6	
	СТИМУЛ К70	РСМК70-1 РСМК70 -2 РСМК70 -3					0,8	Соответствует
							0,7	
							0,7	
	СТИМУЛ К63	РСМК63-1 РСМК63 -2 РСМК63 -3					0,7	Соответствует
							0,8	
							0,7	
	СТИМУЛ К63з	РСМК63з-1 РСМК63з-2 РСМК63з-3					0,8	Соответствует
							0,8	
							0,6	
	АХТОН КГ	РСМКГ-1 РСМКГ -2 РСМКГ -3					0,9	Соответствует
							0,8	
							0,6	
	АХТОН КМ	РСМКМ-1 РСМКМ -2 РСМКМ -3					0,7	Соответствует
							0,8	
							0,6	
	АХТОН КИ	РСМКИ-1 РСМКИ -2 РСМКИ -3					0,8	Соответствует
							0,7	
							0,7	
	ГСБ	РСМГСБ-1 РСМГСБ-2 РСМГСБ-3					0,8	Соответствует
							0,7	
							0,7	

Ответственный исполнитель, инженер

А.А. Шуйский



Результаты сертификационных испытаний

смесей сухих строительные клеевые на цементном вяжущем для выполнения внутренних и наружных работ класса С1, марок «АЗОЛИТ К», «АЗОЛИТ К 2000», «АЗОЛИТ Кэ», «АЗОЛИТ Кплюс», «АЗОЛИТ Кр зима», «АЗОЛИТ Кр зима», «Стимул К-66», «Стимул К-67», «Стимул К-70», «Стимул К-63», «Стимул К-63 зимний», «Клей для газоблоков АХТОН», «Клей монтажный АХТОН», «Клей для изоляции АХТОН», «Клей для газобетонных блоков ГлавСтройБлок», производства ООО «РостСтройМикс» на соответствие требованиям ГОСТ Р 56387-2018, по прочности сцепления с основанием (адгезия после высоких температур)

Дата по- став- ки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испы- та- ний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на мето- ды испыта- ний	Результаты испытания, МПа	Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на про- дукцию	нормативное значение, МПа			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.05.2019 г.	АЗОЛИТ К	РСМК-1	16.05. – 09.06.2019 г.	ГОСТ Р 56387-2018	не менее 0,5	ГОСТ Р 56387-2018	1,5	Соответствует
		РСМК-2					1,6	
		РСМК-3					1,5	
	АЗОЛИТ К 2000	РСМК2-1					1,4	
		РСМК2-2					1,6	
		РСМК2-3					1,4	
	АЗОЛИТ Кэ	РСМКэ-1					1,4	
		РСМКэ-2					1,6	
		РСМКэ-3					1,5	
	АЗОЛИТ Кплюс	РСМКп-1					1,4	
		РСМКп-2					1,6	
		РСМКп-3					1,4	
	АЗОЛИТ К 3000	РСМК3-1					1,4	
		РСМК3-2					1,6	
		РСМК3-3					1,4	
	АЗОЛИТ Кр	РСМКр-1					1,4	
		РСМКр-2					1,6	
		РСМКр-3					1,4	
	АЗОЛИТ Кр зима	РСМКрз-1					1,4	
		РСМКрз-2					1,6	
		РСМКрз-3					1,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.05.2019 г.	АЗОЛИТ К	РСМК-1 РСМК-2 РСМК-3	16.05. – 09.06.2019 г.	ГОСТ Р 56387-2018	не менее 0,5	ГОСТ Р 56387-2018	1,5	Соответствует
	АЗОЛИТ К 2000	РСМК2-1 РСМК2-2 РСМК2-3					1,6	
	АЗОЛИТ Кэ	РСМКэ-1 РСМКэ-2 РСМКэ-3					1,5	
	АЗОЛИТ Кплюс	РСМКп-1 РСМКп-2 РСМКп-3					1,4	
	АЗОЛИТ К 3000	РСМКЗ-1 РСМКЗ-2 РСМКЗ-3					1,6	
	АЗОЛИТ Кр	РСМКр-1 РСМКр-2 РСМКр-3					1,4	
	АЗОЛИТ Кр зима	РСМКрз-1 РСМКрз-2 РСМКрз-3					1,7	
	СТИМУЛ К66	РСМК66-1 РСМК66-2 РСМК66-3					0,76	
	СТИМУЛ К67	РСМК67-1 РСМК67-2 РСМК67-3					0,73	

Ответственный исполнитель, инженер

А.А. Шуйский

Результаты сертификационных испытаний

смесей сухих строительные клеевые на цементном вяжущем для выполнения внутренних и наружных работ класса С1, марок «АЗОЛИТ К», «АЗОЛИТ К 2000», «АЗОЛИТ Кэ», «АЗОЛИТ Кплус», «АЗОЛИТ Кр», «АЗОЛИТ Кр зима», «АЗОЛИТ К-66», «Стимул К-63», «Стимул К-70», «Стимул К-63», «Стимул К-63 зимний», «Клей для газоблоков АХТОН», «Клей для изоляции АХТОН», «Клей для газобетонных блоков ГлавСтройБлок», производства ООО «РостСтройМикс» на соответствие требованиям ГОСТ Р 56387-2018, по стойкости к сползанию

Дата по- став- ки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испы- та- ний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, мм	Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, мм			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.05.2019 г.	АЗОЛИТ К	РСМК-1	09.06. – 10.08.2019 г.	ГОСТ Р 56387-2018	не более 0,5	ГОСТ Р 56387-2018	0,2	Соответствует
		РСМК-2					0,3	
		РСМК-3					0,2	
	АЗОЛИТ К 2000	РСМК2-1					0,3	
		РСМК2-2					0,3	
		РСМК2-3					0,2	
	АЗОЛИТ Кэ	РСМКэ-1					0,2	
		РСМКэ-2					0,4	
		РСМКэ-3					0,2	
	АЗОЛИТ Кплус	РСМКп-1					0,3	
		РСМКп-2					0,3	
		РСМКп-3					0,2	
	АЗОЛИТ К 3000	РСМК3-1					0,3	
		РСМК3-2					0,3	
		РСМК3-3					0,2	
	АЗОЛИТ Кр	РСМКр-1					0,2	
		РСМКр-2					0,3	
		РСМКр-3					0,3	
	АЗОЛИТ Кр зима	РСМКрз-1					0,2	
		РСМКрз-2					0,3	
		РСМКрз-3					0,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.05.2019 г.	АЗОЛИТ К	РСМК-1 РСМК-2 РСМК-3	09.06. – 10.08.2019 г.	ГОСТ Р 56387-2018	не более 0,5	ГОСТ Р 56387-2018	0,2	Соответствует
							0,3	
							0,2	
	АЗОЛИТ К 2000	РСМК2-1					0,3	
		РСМК2-2					0,3	
		РСМК2-3					0,2	
	АЗОЛИТ Кэ	РСМКэ-1					0,2	
		РСМКэ-2					0,4	
		РСМКэ-3					0,2	
	АЗОЛИТ Кллюс	РСМКл-1					0,3	
		РСМКл-2					0,3	
		РСМКл-3					0,2	
	АЗОЛИТ К 3000	РСМК3-1					0,3	
		РСМК3-2					0,3	
		РСМК3-3					0,2	
	АЗОЛИТ Кр	РСМКр-1					0,2	
		РСМКр-2					0,3	
		РСМКр-3					0,3	
	АЗОЛИТ Кр зима	РСМКрз-1					0,2	
		РСМКрз-2					0,3	
		РСМКрз-3					0,4	
	СТИМУЛ К66	РСМК66-1					0,2	
		РСМК66-2					0,3	
		РСМК66-3					0,2	
	СТИМУЛ К67	РСМК67-1					0,1	
		РСМК67-2					0,3	
		РСМК67-3					0,1	

Ответственный исполнитель, инженер

А.А. Шуйский



1	2	3	4	5	6	7	8	9			
12.05.2019 г.	СТИМУЛ К66	РСМК66-1 РСМК66 -2 РСМК66 -3			не менее 20		21	Соответствует			
	СТИМУЛ К67	РСМК67-1 РСМК67 -2 РСМК67 -3					22	Соответствует			
	СТИМУЛ К70	РСМК70-1 РСМК70 -2 РСМК70 -3					21	Соответствует			
	СТИМУЛ К63	РСМК63-1 РСМК63 -2 РСМК63 -3					23	Соответствует			
	СТИМУЛ К63з	РСМК63з-1 РСМК63з-2 РСМК63з-3					21	Соответствует			
	АХТОН КГ	РСМКГ-1 РСМКГ -2 РСМКГ -3			не менее 10		11	Соответствует			
	АХТОН КМ	РСМКМ-1 РСМКМ -2 РСМКМ -3					12	Соответствует			
	АХТОН КИ	РСМКИ-1 РСМКИ -2 РСМКИ -3					21	Соответствует			
	ГСБ	РСМГСБ-1 РСМГСБ-2 РСМГСБ-3			не менее 20		21	Соответствует			

Ответственный исполнитель, инженер

А.А. Шуйский



Результаты сертификационных испытаний

смесей сухих строительные клеевые на цементном вяжущем, для выполнения внутренних и наружных работ, класса С1,
марок «Клей для газоблоков АХТОН», «Клей монтажный АХТОН», «Клей для изоляции АХТОН»,
производства ООО «РостСтройМикс» на соответствие требованиям ГОСТ Р 56387-2018,
по марке по морозостойкости

Дата по- став- ки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испы- таний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испы- таний	Результаты испытания	Оценка результатов испытаний (соответствие НД)		
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, циклы					
12.05.2019 г.	АХТОН КТ	РСМКГ-1	12.05. – 10.06.2019 г.	ГОСТ Р 56387-2018	не менее F50	ГОСТ 10060-2012	F50	Соответствует		
		РСМКГ -2								
		РСМКГ -3								
	АХТОН КМ	РСМКМ-1					не менее F75		F50	
		РСМКМ -2								
		РСМКМ -3								
	АХТОН КИ	РСМКИ-1					F75			
		РСМКИ -2								
		РСМКИ -3								

Ответственный исполнитель, инженер

А.А. Шуйский

Результаты сертификационных испытаний
 смесей сухих строительных клеевые на цементном вяжущем, для выполнения внутренних и наружных работ, класса С1,
 марок «Клей для газоблоков АХТОН», «Клей монтажный АХТОН», «Клей для изоляции АХТОН»,
 производства ООО «РостСтройМикс» на соответствие требованиям ГОСТ Р 56387-2018,
 по прочности на сжатие

Дата по- став ки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испы- та- ний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, МПа		Оценка результатов испытаний (соответствие НД)	
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, МПа		Отдельного образца	Среднее значение		
12.05.2019 г.	АХТОН КГ	РСМКГ-1	17.05. – 20.05.2019 г.	ГОСТ Р 56387-2018	не менее 7,5 (75) МПа (кгс/см ²)	ГОСТ 5802-86	8,2	8,2	Соответствует	
		РСМКГ-2					8,4			
		РСМКГ-3					8,1			
	АХТОН КМ	РСМКМ-1			не менее 6,5 (65) МПа (кгс/см ²)		8,3	8,4		
		РСМКМ-2					8,4			
		РСМКМ-3					8,7			
	АХТОН КИ	РСМКИ-1		7,5			7,3			
		РСМКИ-2		7,4						
		РСМКИ-3		7,2						

Ответственный исполнитель, инженер


А.А. Шуйский

Результаты сертификационных испытаний

смесей сухих строительные клеевые на цементном вяжущем, для выполнения внутренних и наружных работ, класса С1,
 марок «Клей для газоблоков АХТОН», «Клей монтажный АХТОН», «Клей для изоляции АХТОН»,
 производства ООО «РостСтройМикс» на соответствие требованиям ГОСТ Р 56387-2018,
 по прочности сцепления с основанием (адгезия к пенополистеролу)

Дата по-ставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, МПа		Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, МПа		Отдельного образца	Среднее значение	
12.05.2019 г.	АХТОН КГ	РСМКГ-1	13.05. – 09.06.2019 г.	ГОСТ Р 56387-2018	Не менее 0,12	ГОСТ Р 56387-2018	-	-	Соответствует
		РСМКГ -2					-	-	
		РСМКГ -3					-	-	
	АХТОН КМ	РСМКМ-1					-	-	
		РСМКМ -2					-	-	
		РСМКМ -3					-	-	
	АХТОН КИ	РСМКИ-1					0,4	0,3	
		РСМКИ -2					0,3	0,3	
		РСМКИ -3					0,2	0,2	

Ответственный исполнитель, инженер

 А.А. Шуйский

Результаты сертификационных испытаний

смесей сухих строительные клеевые на цементном вяжущем, для выполнения внутренних и наружных работ, класса С1,
марок «Клей для газоблоков АХТОН», «Клей монтажный АХТОН», «Клей для изоляции АХТОН»,
производства ООО «РостСтройМикс» на соответствие требованиям ГОСТ Р 56387-2018,
по прочности сцепления с основанием (адгезия к бетону)

Дата по- ставки	Маркировка изготовите- ля	Маркировка ИЛ	Дата испы- ты- таний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, МПа		Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, МПа		Отдельного образца	Среднее значение	
12.05.2019 г.	АХТОН КГ	РСМКГ-1	13.05. – 10.06.2019 г.	ГОСТ Р 56387-2018	Не менее 0,8	ГОСТ Р 56387-2018	-	-	Соответствует
		РСМКГ -2					-	-	
		РСМКГ -3					-	-	
	АХТОН КМ	РСМКМ-1					-	-	
		РСМКМ -2					-	-	
		РСМКМ -3					-	-	
	АХТОН КИ	РСМКИ-1					1,1	1,0	
		РСМКИ -2					0,9	1,0	
		РСМКИ -3					1,0	1,0	

Ответственный исполнитель, инженер

А.А. Шуйский

Результаты сертификационных испытаний
смесей сухих строительных клеевые на цементном вяжущем, для выполнения внутренних и наружных работ, класса С1,
марок «Клей для газоблоков АХТОН», «Клей монтажный АХТОН», «Клей для изоляции АХТОН»,
производства ООО «РостСтройМикс» на соответствие требованиям ГОСТ Р 56387-2018,
по теплопроводности

Дата по- став- ки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испы- та- ний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, Вт/мК	Оценка результатов испытаний (соответствие НД)	
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, Вт/мК				
12.05.2019 г.	АХТОН КГ	РСМКГ-1	20.05 – 25.05.2019 г.	ГОСТ Р 56387-2018	Не более 0,32	ГОСТ 7076-99	0,21	Соответствует	
		РСМКГ -2							
		РСМКГ -3							
	АХТОН КМ	РСМКМ-1					-		
		РСМКМ -2							
		РСМКМ -3							
	АХТОН КИ	РСМКИ-1		-			-		
		РСМКИ -2							
		РСМКИ -3							

Ответственный исполнитель, инженер



А.А. Шуйский

Результаты сертификационных испытаний
 смесей сухих строительные клеевые на цементном вяжущем, для выполнения внутренних и наружных работ, класса СІ,
 марок «Клей для газоблоков АХТОН», «Клей монтажный АХТОН», «Клей для изоляции АХТОН»,
 производства ООО «РостСтройМикс» на соответствие требованиям ГОСТ Р 56387-2018,
 по времени корректировки

Дата по-ставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП),		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, мин	Оценка результатов испытаний (соответствие НД)		
				единица измерения	нормативное значение, мин					
12.05.2019 г.	АХТОН КГ	РСМКГ-1	25.05 – 27.05.2019 г.	ГОСТ Р 56387-2018	Не менее 10	ГОСТ 7076-99	12	Соответствует		
		РСМКГ-2								
		РСМКГ-3								
	АХТОН КМ	РСМКМ-1							-	
		РСМКМ-2								
		РСМКМ-3								
	АХТОН КИ	РСМКИ-1								
		РСМКИ-2								
		РСМКИ-3								

Ответственный исполнитель, инженер  А.А. Шуйский