МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

Испытательный центр «Академстройиспытания»
Испытательная лаборатория № 1
Россия, 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21СМ37
зарегистрирован в Госреестре
выдан « 13 » января 2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по НИР и ИД ДГТУ
_____ О.О. Полушкин
« 24 » декабря 2018 г.

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 15С-1-1/18 от « 24 » декабря 2018 г.

Определяемые характеристики - влажность, наибольшая крупность зерен заполнителя, содержание зерен наибольшей крупности, марка по морозостойкости, подвижность, сохраняемость первоначальной подвижности, водоудерживающая способность, средняя плотность, теплопроводность, марка по морозостойкости контактной зоны, водопоглощение, деформация усадки (расширения), стойкость к ударным воздействиям, прочность на сжатие, расслаиваемость растворной смеси, стойкость к образованию трещин, прочности сцепления с основанием (адгезия), коэффициент паропроницаемости.
Основание для проведения испытаний – Заявка от 21.11.2018 г.
Наименование продукции - смеси сухие строительные на цементном вяжущем с полимерными добавками, для штукатурных работ, марок «АЗОЛИТ ШС универсальная», «АЗОЛИТ ШС усиленная», «АЗОЛИТ ШСм», «АЗОЛИТ Короед», производства ООО «РостСтройМикс», г. Ростов-на-Дону,
ОКПД2 23.64.10.110, код ТН ВЭД 3824 50 900 0
Испытания на соответствие – ГОСТ 33083-2014, ТУ 5745-002-016805446-2013
Производитель продукции - ООО «РостСтройМикс», 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, д.3, литер А, оф.10
Дата получения продукции - 22.11.2018 г.
Акт отбора образцов - № 1 от 22.11.2018 г.
Методика испытаний - ГОСТ 8735-88, ГОСТ 5802-86, ГОСТ 31356-2013, ГОСТ 7076-99, ГОСТ 25898-2012, ГОСТ 24544-81, ГОСТ 33083-2014, ГОСТ 10060-2012.
Дата испытаний - с 21.11.2018 г. по 24.12.2018 г.
Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях № 1-18 на 1-18 стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: влажность, наибольшая крупность зерен заполнителя, содержание зерен наибольшей крупности, марка по морозостойкости, подвижность, сохраняемость первоначальной подвижности, водоудерживающая способность, средняя плотность, теплопроводность, марка по морозостойкости контактной зоны, водопоглощение, деформация усадки (расширения), стойкость к ударным воздействиям, прочность на сжатие, расслаиваемость растворной смеси, стойкость к образованию трещин, прочности сцепления с основанием (адгезия), коэффициент паропроницаемости, соответствует требованиям ГОСТ 33083-2014, ТУ 5745-002-016805446-2013.

Начальник Регионального экспертного управления ДГТУ _____ (подпись) **А.И. Шуйский**

Руководитель ИЦ «Академстройиспытания» _____ (подпись) **Д.С. Черных**

Руководитель Испытательной лаборатории № 1 _____ (подпись) **С.А. Стельмах**

Исполнитель работ _____ (подпись) **А.А. Шуйский**

Приложение № 1 к Протоколу
сертификационных испытаний
№ 15С-1-1/18 от 24.12.2018 г.
Всего листов 18
Лист 1

Результаты сертификационных испытаний
смесей сухих строительные на цементном вяжущем с полимерными добавками марок «АЗОЛИТ ШСуниверсальная», «АЗОЛИТ ШСусиленная», «АЗОЛИТ ШСм», «АЗОЛИТ Короед», производства ООО «РостСтройМикс»
на соответствие требованиям ГОСТ 33083-2014, ТУ 5745-002-016805446-2013,
по влажности

Дата поставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, %		Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, %		Отдельного образца	Среднее значение	
22.11.2018 г.	АЗОЛИТ ШСуниверсальная	РСМШС-1 РСМШС -2 РСМШС -3	23.11. – 24.11.2018 г.	ГОСТ 33083-2014, ТУ 5745-002-016805446-2013	не более 0,3	ГОСТ 8735-88	0,0 0,1 0,1	0,1	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСусиленная	РСМШСа-1 РСМШСа -2 РСМШСа -3					0,1 0,0 0,2	0,1	
	АЗОЛИТ ШСм	РСМШСм-1 РСМШСм -2 РСМШСм -3					0,1 0,1 0,2	0,1	
	АЗОЛИТ ШС Короед	РСМШСк-1 РСМШСк -2 РСМШСк -3					0,1 0,0 0,2	0,13	

Ответственный исполнитель, инженер **А.А. Шуйский**

Приложение № 2 к Протоколу
сертификационных испытаний
№ 15С-1-1/18 от 24.12.2018 г.
Всего листов 18
Лист 2

Результаты сертификационных испытаний
смесей сухих строительные на цементном вяжущем с полимерными добавками марок «АЗОЛИТ ШС универсальная», «АЗОЛИТ ШС усиленная», «АЗОЛИТ ШСм», «АЗОЛИТ Короед», производства ООО «РостСтройМикс»
на соответствие требованиям ГОСТ 33083-2014,ТУ 5745-002-016805446-2013,
по наибольшей крупности зерен заполнителя

Дата поставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, мм	Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, мм			
22.11.2018 г.	АЗОЛИТ ШСуниверсальная	РСМШС-1 РСМШС -2 РСМШС -3	23.11. – 24.11.2018 г.	ГОСТ 33083-2014 ТУ 5745-002-016805446-2013	не более 5,0	ГОСТ 8735-88	4,0	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСусиленная	РСМШСа-1 РСМШСа -2 РСМШСа -3					4,1	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСм	РСМШСм-1 РСМШСм -2 РСМШСм -3			не более 2,5		2,1	Соответствует
	АЗОЛИТ ШС Короед	РСМШСк-1 РСМШСк -2 РСМШСк -3			не более 5,0		4,0	Соответствует

Ответственный исполнитель, инженер **А.А. Шуйский**

Приложение № 3 к протоколу
сертификационных испытаний
№ 15С-1-1/18 от 24.12.2018 г.
Всего листов 18
Лист 3

Результаты сертификационных испытаний
смесей сухих строительные на цементном вяжущем с полимерными добавками марок «АЗОЛИТ ШС универсальная», «АЗОЛИТ ШС усиленная», «АЗОЛИТ ШСм», «АЗОЛИТ Короед», производства ООО «РостСтройМикс»
на соответствие требованиям ГОСТ 33083-2014,ТУ 5745-002-016805446-2013,
по содержанию зерен наибольшей крупности

Дата поставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания. %		Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, %		Отдельного образца	Среднее значение	
22.11.2018 г.	АЗОЛИТ ШСуниверсальная	РСМШС-1	23.11. – 24.11.2018 г.	ГОСТ 33083-2014 ТУ 5745-002-016805446-2013	не более 5	ГОСТ 8735-88	4,5	4,6	Соответствует
		РСМШС -2					4,8		
		РСМШС -3					4,6		
	АЗОЛИТ ШСусиленная	РСМШСа-1					4,7	4,5	
		РСМШСа -2					4,6		
		РСМШСа -3					4,5		
	АЗОЛИТ ШСм	РСМШСм-1					4,4	4,4	
		РСМШСм -2					4,6		
		РСМШСм -3					4,5		
	АЗОЛИТ ШС Короед	РСМШСк-1					4,8	4,6	
		РСМШСк -2					4,7		
		РСМШСк -3					4,5		

Ответственный исполнитель, инженер **А.А. Шуйский**

Приложение № 4 к Протоколу
сертификационных испытаний
№ 15С-1-1/18 от 24.12.2018 г.
Всего листов 18
Лист 4

Результаты сертификационных испытаний
смесей сухих строительные на цементном вяжущем с полимерными добавками марок «АЗОЛИТ ШС универсальная», «АЗОЛИТ ШС усиленная», «АЗОЛИТ ШСм», «АЗОЛИТ Короед», производства ООО «РостСтройМикс»
на соответствие требованиям ГОСТ 33083-2014,ТУ 5745-002-016805446-2013,
по средней плотности

Дата поставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, кг/м^3		Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, кг/м^3		Отдельного образца	Среднее значение	
22.11.2018 г.	АЗОЛИТ ШСуниверсальная	РСМШС-1 РСМШС -2 РСМШС -3	24.11. – 25.11.2018 г.	ГОСТ 33083-2014 ТУ 5745-002-016805446-2013	не более 1300	ГОСТ 5802-86	1265 1260 1263	1264	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСусиленная	РСМШСа-1 РСМШСа -2 РСМШСа -3					1262 1261 1264	1262	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСм	РСМШСм-1 РСМШСм -2 РСМШСм -3					1271 1270 1269	1270	Соответствует
	АЗОЛИТ ШС Короед	РСМШСк-1 РСМШСк -2 РСМШСк -3					1261 1260 1263	1261	Соответствует

Ответственный исполнитель, инженер **А.А. Шуйский**

Результаты сертификационных испытаний
смесей сухих строительные на цементном вяжущем с полимерными добавками марок «АЗОЛИТ ШС универсальная», «АЗОЛИТ ШС усиленная», «АЗОЛИТ ШСм», «АЗОЛИТ Короед», производства ООО «РостСтройМикс»
на соответствие требованиям ГОСТ 33083-2014,ТУ 5745-002-016805446-2013,
по расслаиваемости растворной смеси

Дата поставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, %		Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, %		Отдельного образца	Среднее значение	
22.11.2018 г.	АЗОЛИТ ШСуниверсальная	РСМШС-1 РСМШС -2 РСМШС -3	25.11. – 26.11.2018 г.	ГОСТ 33083-2014 ТУ 5745-002-016805446-2013	не более 10%	ГОСТ 5802-86	7,5 7,0 8,0	7,5	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСусиленная	РСМШСа-1 РСМШСа -2 РСМШСа -3					7,5 7,4 7,0	7,3	
	АЗОЛИТ ШСм	РСМШСм-1 РСМШСм -2 РСМШСм -3					7,2 7,3 7,5	7,3	
	АЗОЛИТ ШС Короед	РСМШСк-1 РСМШСк -2 РСМШСк -3					7,5 7,6 8,0	7,7	

Ответственный исполнитель, инженер **А.А. Шуйский**

Результаты сертификационных испытаний
смесей сухих строительные на цементном вяжущем с полимерными добавками марок «АЗОЛИТ ШС универсальная», «АЗОЛИТ ШС усиленная», «АЗОЛИТ ШСм», «АЗОЛИТ Короед», производства ООО «РостСтройМикс»
на соответствие требованиям ГОСТ 33083-2014,ТУ 5745-002-016805446-2013,
по подвижности

Дата поставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, Пк/см	Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, Пк/см			
22.11.2018 г.	АЗОЛИТ ШСу-ниверсальная	РСМШС-1 РСМШС -2 РСМШС -3	26.11. – 27.11.2018 г.	ГОСТ 33083-2014 ТУ 5745-002-016805446-2013	$П_к$3 8-12	ГОСТ 5802-86	10,4	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСу-силенная	РСМШСа-1 РСМШСа -2 РСМШСа -3					9,8	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСм	РСМШСм-1 РСМШСм -2 РСМШСм -3					10,1	Соответствует
	АЗОЛИТ ШС Короед	РСМШСк-1 РСМШСк -2 РСМШСк -3					10,3	Соответствует

Ответственный исполнитель, инженер **А.А. Шуйский**

Результаты сертификационных испытаний
смесей сухих строительные на цементном вяжущем с полимерными добавками марок «АЗОЛИТ ШС универсальная», «АЗОЛИТ ШС усиленная», «АЗОЛИТ ШСм», «АЗОЛИТ Короед», производства ООО «РостСтройМикс»
на соответствие требованиям ГОСТ 33083-2014,ТУ 5745-002-016805446-2013,
на стойкость к образованию трещин

Дата поставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания	Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение			
22.11.2018 г.	АЗОЛИТ ШСу-ниверсальная	РСМШС-1 РСМШС -2 РСМШС -3	26.11. – 27.11.2018 г.	ГОСТ 33083-2014 ТУ 5745-002-016805446-2013	не допускается	ГОСТ 33083-2014	трещин не наблюдается	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСу-силенная	РСМШСа-1 РСМШСа -2 РСМШСа -3					трещин не наблюдается	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСм	РСМШСм-1 РСМШСм -2 РСМШСм -3					трещин не наблюдается	Соответствует
	АЗОЛИТ ШС Короед	РСМШСк-1 РСМШСк -2 РСМШСк -3					трещин не наблюдается	Соответствует

Ответственный исполнитель, инженер **А.А. Шуйский**

Результаты сертификационных испытаний
смесей сухих строительные на цементном вяжущем с полимерными добавками марок «АЗОЛИТ ШС универсальная», «АЗОЛИТ ШС усиленная», «АЗОЛИТ ШСм», «АЗОЛИТ Короед», производства ООО «РостСтройМикс»
на соответствие требованиям ГОСТ 33083-2014,ТУ 5745-002-016805446-2013,
по прочности сцепления с основанием (адгезия) в возросте 28 суток

Дата поставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, МПа	Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, МПа			
22.11.2018 г.	АЗОЛИТ ШСу-ниверсальная	РСМШС-1 РСМШС -2 РСМШС -3	25.11. – 23.12.2018 г.	ГОСТ 33083-2014 ТУ 5745-002-016805446-2013	не менее 0,3	ГОСТ 31356-2013	0,45	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСу-силенная	РСМШСа-1 РСМШСа -2 РСМШСа -3					0,46	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСм	РСМШСм-1 РСМШСм -2 РСМШСм -3					0.47	Соответствует
	АЗОЛИТ ШС Короед	РСМШСк-1 РСМШСк -2 РСМШСк -3					0,45	Соответствует

Ответственный исполнитель, инженер **А.А. Шуйский**

Приложение № 9 к протоколу
сертификационных испытаний
№ 15С-1-1/18 от 24.12.2018 г.
Всего листов 18
Лист 9

Результаты сертификационных испытаний
смесей сухих строительные на цементном вяжущем с полимерными добавками марок «АЗОЛИТ ШС универсальная», «АЗОЛИТ ШС усиленная», «АЗОЛИТ ШСм», «АЗОЛИТ Короед», производства ООО «РостСтройМикс»
на соответствие требованиям ГОСТ 33083-2014,ТУ 5745-002-016805446-2013,
по сохраняемости первоначальной подвижности

Дата поставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, мин	Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, мин.			
22.11.2018 г.	АЗОЛИТ ШСу-ниверсальная	РСМШС-1 РСМШС -2 РСМШС -3	27.11. – 28.11.2018 г.	ГОСТ 33083-2014 ТУ 5745-002-016805446-2013	не менее 15	ГОСТ 5802-86	20	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСу-силенная	РСМШСа-1 РСМШСа -2 РСМШСа -3					21	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСм	РСМШСм-1 РСМШСм -2 РСМШСм -3					21	Соответствует
	АЗОЛИТ ШС Короед	РСМШСк-1 РСМШСк -2 РСМШСк -3					20	Соответствует

Ответственный исполнитель, инженер **А.А. Шуйский**

Приложение № 10 к Протоколу
сертификационных испытаний
№ 15С-1-1/18 от 24.12.2018 г.
Всего листов 18
Лист 10

Результаты сертификационных испытаний
смесей сухих строительные на цементном вяжущем с полимерными добавками марок «АЗОЛИТ ШС универсальная», «АЗОЛИТ ШС усиленная», «АЗОЛИТ ШСм», «АЗОЛИТ Короед», производства ООО «РостСтройМикс» на соответствие требованиям ГОСТ 33083-2014,ТУ 5745-002-016805446-2013, по водоудерживающей способности

Дата поставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, %	Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, %.			
22.11.2018 г.	АЗОЛИТ ШСуниверсальная	РСМШС-1 РСМШС -2 РСМШС -3	28.11. – 29.11.2018 г.	ГОСТ 33083-2014 ТУ 5745-002-016805446-2013	не менее 95	ГОСТ 31356-2013	97	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСусиленная	РСМШСа-1 РСМШСа -2 РСМШСа -3					96	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСм	РСМШСм-1 РСМШСм -2 РСМШСм -3					98	Соответствует
	АЗОЛИТ ШС Короед	РСМШСк-1 РСМШСк -2 РСМШСк -3					97	Соответствует

Ответственный исполнитель, инженер **А.А. Шуйский**

Приложение № 11 к Протоколу
сертификационных испытаний
№ 15С-1-1/18 от 24.12.2018 г.
Всего листов 18
Лист 11

Результаты сертификационных испытаний
смесей сухих строительные на цементном вяжущем с полимерными добавками марок «АЗОЛИТ ШС универсальная», «АЗОЛИТ ШС усиленная», «АЗОЛИТ ШСм», «АЗОЛИТ Короед», производства ООО «РостСтройМикс»
на соответствие требованиям ГОСТ 33083-2014,ТУ 5745-002-016805446-2013,
по теплопроводности

Дата поставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, Вт/мК	Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, Вт/мК			
22.11.2018 г.	АЗОЛИТ ШСу-универсальная	РСМШС-1 РСМШС -2 РСМШС -3	28.11. – 30.11.2018 г.	ГОСТ 33083-2014 ТУ 5745-002-016805446-2013	Не более 0,2	ГОСТ 7076-99	0,1	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСу-силенная	РСМШСа-1 РСМШСа -2 РСМШСа -3					0,1	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСм	РСМШСм-1 РСМШСм -2 РСМШСм -3					0,0	Соответствует
	АЗОЛИТ ШС Короед	РСМШСк-1 РСМШСк -2 РСМШСк -3					0,1	Соответствует

Ответственный исполнитель, инженер **А.А. Шуйский**

Результаты сертификационных испытаний
смесей сухих строительные на цементном вяжущем с полимерными добавками марок «АЗОЛИТ ШС универсальная», «АЗОЛИТ ШС усиленная», «АЗОЛИТ ШСм», «АЗОЛИТ Короед», производства ООО «РостСтройМикс»
на соответствие требованиям ГОСТ 33083-2014,ТУ 5745-002-016805446-2013,
по коэффициенту паропроницаемости

Дата поставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, мг/(м*ч*Па)	Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, мг/(м*ч*Па)			
22.11.2018 г.	АЗОЛИТ ШСуниверсальная	РСМШС-1 РСМШС -2 РСМШС -3	1.12. – 2.12.2018 г.	ГОСТ 33083-2014 ТУ 5745-002-016805446-2013	не менее 0,1	ГОСТ 25898-2012	0,16	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСусиленная	РСМШСа-1 РСМШСа -2 РСМШСа -3					0,15	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСм	РСМШСм-1 РСМШСм -2 РСМШСм -3					0,17	Соответствует
	АЗОЛИТ ШС Короед	РСМШСк-1 РСМШСк -2 РСМШСк -3					0,16	Соответствует

Ответственный исполнитель, инженер **А.А. Шуйский**

Приложение № 13 к протоколу
сертификационных испытаний
№ 15С-1-1/18 от 24.12.2018 г.
Всего листов 18
Лист 13

Результаты сертификационных испытаний
смесей сухих строительные на цементном вяжущем с полимерными добавками марок «АЗОЛИТ ШС универсальная», «АЗОЛИТ ШС усиленная», «АЗОЛИТ ШСм», «АЗОЛИТ Короед», производства ООО «РостСтройМикс»
на соответствие требованиям ГОСТ 33083-2014,ТУ 5745-002-016805446-2013,
по морозостойкости контактной зоны

Дата поставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания	Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, циклы			
22.11.2018 г.	АЗОЛИТ ШСуниверсальная	РСМШС-1 РСМШС -2 РСМШС -3	23.11. – 23.12.2018 г.	ГОСТ 33083-2014 ТУ 5745-002-016805446-2013	не менее Fкз25 циклов	ГОСТ 31356-2007	Fкз50	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСусиленная	РСМШСа-1 РСМШСа -2 РСМШСа -3					Fкз50	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСм	РСМШСм-1 РСМШСм -2 РСМШСм -3					Fкз50	Соответствует
	АЗОЛИТ ШС Короед	РСМШСк-1 РСМШСк -2 РСМШСк -3					Fкз50	Соответствует

Ответственный исполнитель, инженер **А.А. Шуйский**

Приложение № 14 к протоколу
сертификационных испытаний
№ 15С-1-1/18 от 24.12.2018 г.
Всего листов 18
Лист 14

Результаты сертификационных испытаний
смесей сухих строительные на цементном вяжущем с полимерными добавками марок «АЗОЛИТ ШС универсальная», «АЗОЛИТ ШС усиленная», «АЗОЛИТ ШСм», «АЗОЛИТ Короед», производства ООО «РостСтройМикс»
на соответствие требованиям ГОСТ 33083-2014,ТУ 5745-002-016805446-2013,
по марке по морозостойкости

Дата поставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания	Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, циклы			
22.11.2018 г.	АЗОЛИТ ШСуниверсальная	РСМШС-1 РСМШС -2 РСМШС -3	23.11. – 24.12.2018 г.	ГОСТ 33083-2014 ТУ 5745-002-016805446-2013	не менее F25	ГОСТ 10060-2012	F50	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСусиленная	РСМШСа-1 РСМШСа -2 РСМШСа -3					F50	
	АЗОЛИТ ШСм	РСМШСм-1 РСМШСм -2 РСМШСм -3					F50	
	АЗОЛИТ ШС Короед	РСМШСк-1 РСМШСк -2 РСМШСк -3			Не менее F50		F50	

Ответственный исполнитель, инженер **А.А. Шуйский**

Приложение № 15 к Протоколу
сертификационных испытаний
№ 15С-1-1/18 от 24.12.2018 г.
Всего листов 18
Лист 15

Результаты сертификационных испытаний
смесей сухих строительные на цементном вяжущем с полимерными добавками марок «АЗОЛИТ ШС универсальная», «АЗОЛИТ ШС усиленная», «АЗОЛИТ ШСм», «АЗОЛИТ Короед», производства ООО «РостСтройМикс» на соответствие требованиям ГОСТ 33083-2014, ТУ 5745-002-016805446-2013, по водопоглощению по массе

Дата поставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, %	Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, %			
22.11.2018 г.	АЗОЛИТ ШСуниверсальная	РСМШС-1 РСМШС -2 РСМШС -3	10.12. – 12.12.2018 г.	ГОСТ 33083-2014 ТУ 5745-002-016805446-2013	не более 8,0	ГОСТ 31356-2007	6,2 6,1 6,1	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСусиленная	РСМШСа-1 РСМШСа -2 РСМШСа -3					6,2 6,1 6,2	
	АЗОЛИТ ШСм	РСМШСм-1 РСМШСм -2 РСМШСм -3					6,3 6,4 6.2	
	АЗОЛИТ ШС Короед	РСМШСк-1 РСМШСк -2 РСМШСк -3					6,2 6,3 6.2	

Ответственный исполнитель, инженер **А.А. Шуйский**

Приложение № 16 к протоколу
сертификационных испытаний
№ 15С-1-1/18 от 24.12.2018 г.
Всего листов 18
Лист 16

Результаты сертификационных испытаний
смесей сухих строительные на цементном вяжущем с полимерными добавками марок «АЗОЛИТ ШС универсальная», «АЗОЛИТ ШС усиленная», «АЗОЛИТ ШСм», «АЗОЛИТ Короед», производства ООО «РостСтройМикс»
на соответствие требованиям ГОСТ 33083-2014,ТУ 5745-002-016805446-2013,
по стойкости к ударным воздействиям

Дата поставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, кг	Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, кг			
22.11.2018 г.	АЗОЛИТ ШСу-ниверсальная	РСМШС-1 РСМШС -2 РСМШС -3	14.12. – 15.12.2018 г.	ГОСТ 33083-2014 ТУ 5745-002-016805446-2013	не менее 2,0	ГОСТ 30353-95	2 2,5 2,5	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСу-силенная	РСМШСа-1 РСМШСа -2 РСМШСа -3					2,5 2,5 2,5	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСм	РСМШСм-1 РСМШСм -2 РСМШСм -3					2 2,5 2,5	Соответствует
	АЗОЛИТ ШС Короед	РСМШСк-1 РСМШСк -2 РСМШСк -3					2,5 2 2,5	Соответствует

Ответственный исполнитель, инженер **А.А. Шуйский**

Приложение № 17 к Протоколу
сертификационных испытаний
№ 15С-1-1/18 от 24.12.2018 г.
Всего листов 18
Лист 17

Результаты сертификационных испытаний
смесей сухих строительные на цементном вяжущем с полимерными добавками марок «АЗОЛИТ ШС универсальная», «АЗОЛИТ ШС усиленная», «АЗОЛИТ ШСм», «АЗОЛИТ Короед», производства ООО «РостСтройМикс»
на соответствие требованиям ГОСТ 33083-2014, ТУ 5745-002-016805446-2013,
на деформацию усадки / (расширения)

Дата поставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, мм/м	Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, мм/м			
22.11.2018 г.	АЗОЛИТ ШСу-ниверсальная	РСМШС-1 РСМШС -2 РСМШС -3	15.12. – 16.12.2018 г.	ГОСТ 33083-2014 ТУ 5745-002-016805446-2013	не более 1/0,5	ГОСТ 24544-81	0,3 0,2 0,2	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСу-силенная	РСМШСа-1 РСМШСа -2 РСМШСа -3					0,3 0,4 0,2	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСм	РСМШСм-1 РСМШСм -2 РСМШСм -3					0,3 0,2 0,3	Соответствует
	АЗОЛИТ ШС Короед	РСМШСк-1 РСМШСк -2 РСМШСк -3					0,3 0,3 0,2	Соответствует

Ответственный исполнитель, инженер **А.А. Шуйский**

Приложение № 18 к Протоколу
сертификационных испытаний
№ 15С-1-1/18 от 24.12.2018 г.
Всего листов 18
Лист 18

Результаты сертификационных испытаний
смесей сухих строительные на цементном вяжущем с полимерными добавками марок «АЗОЛИТ ШС универсальная», «АЗОЛИТ ШС усиленная», «АЗОЛИТ ШСм», «АЗОЛИТ Короед», производства ООО «РостСтройМикс» на соответствие требованиям ГОСТ 33083-2014, ТУ 5745-002-016805446-2013, по прочности на сжатие

Дата поставки	Маркировка изготовителя	Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единица измерения		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытания, МПа		Оценка результатов испытаний (соответствие НД)
				обозначение НД на продукцию	нормативное значение, МПа		Отдельного образца	Среднее значение	
22.11.2018 г.	АЗОЛИТ ШСуниверсальная	РСМШС-1 РСМШС -2 РСМШС -3	3.12. – 5.12.2018 г.	ГОСТ 33083-2014 ТУ 5745-002-016805446-2013	не менее 5,0 (50) МПа (кгс/см^2)	ГОСТ 5802-86	6,2 6,4 6,1	6,2	Соответствует
	АЗОЛИТ ШСусиленная	РСМШСа-1 РСМШСа -2 РСМШСа -3					6,2 6,4 6,3	6,3	
	АЗОЛИТ ШСм	РСМШСм-1 РСМШСм -2 РСМШСм -3					6,2 6,3 6,1	6,2	
	АЗОЛИТ ШС Короед	РСМШСк-1 РСМШСк -2 РСМШСк -3					6,3 6,4 6,2	6,4	

Ответственный исполнитель, инженер **А.А. Шуйский**